

Adhesivos

Adhesivo Cerámico



**Adhesivo perfecto para pegar cerámica
y piezas de alta absorción**

Mortero base cemento especial para instalar pisos, azulejos y losetas de alta absorción de agua

Presentación de 20 Kg.
Disponible en blanco y gris

FICHA TÉCNICA

Adhesivo Cerámico

DESCRIPCIÓN

Adhesivo especial, con excelente adherencia, para la instalar pisos, azulejos y losetas de alta absorción de agua.

VENTAJAS

Este producto esta modificado con aditivos, productos químicos y una granulometría controlada que permite una trabajabilidad adecuada para la instalación de losetas de cerámica. Tiene una excelente adherencia y un buen tiempo abierto de trabajo, altamente confiable para instalar recubrimientos de alta absorción de agua.

Por ser un producto de calidad y económico, es ideal para la instalación en obras.

USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, pisos cerámicos, cantera, azulejos, pisos de mármol y tejas.

PREPARACIÓN

Agregue de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, deje reposar de 8 a 10 minutos, vuelve a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación. Si requiere mayor adherencia y resistencia puede agregar ADITIVO ADC.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Si hace calor o corre viento, humedezca ligeramente las áreas a aplicar para hidratar un poco, no humedezca los recubrimientos. Aplique el producto con la parte plana de la llana metálica, hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), raye con la parte dentada de la llana con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de la loseta a instalar. No ajuste las piezas después de 10 minutos.

RECOMENDACIONES

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a los 4°C, no aplique el adhesivo porque este no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes los firmes y los muros para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que este producto le ofrece.
2. No se recomienda este producto para instalar mármol verde, pisos porcelánicos, piso sobre pisos ni para uso en albercas (colorines, venecianos).
3. En recubrimientos con absorción de agua, menor a 7% no se recomienda este producto. En estos casos utilice PEGA PISO Y MÁRMOL ADC PREMIUN.
4. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que estas aceleraran el fraguado del adhesivo y el tiempo abierto se verá disminuido.
5. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que este se rompa.
6. No agregue nada al adhesivo que no sea ADITIVO ADC o agua limpia, porque al hacerlo desequilibra las propiedades químicas y el producto pierde adherencia, además de su garantía.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fabricación, misma que viene impresa en este envase.
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

De 2 a 3m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, la superficie y el tipo de loseta a instalar.

SECADO

El secado mínimo se obtiene de 24 a 48 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. El emboquillado deberá hacerse 48 horas después. Utilice JUNTEADOR CON ARENA ADC.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad afectan al producto y se le forman piedras.

Evite que el producto se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

CARACTERÍSTICA	ADHESIVO CERÁMICO		ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
	Gris	Blanco		
Demanda de agua	22	22	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	16	15	≥ 11	Kg/cm ²
Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua a 28 días	14	13	≥ 11	Kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	110	77	≥ 80 Gris ≥ 50 Bco.	Kg/cm ²
Tiempo abierto	55	60	≥ 25	Minutos
Dureza	62	56	≥ 50	Shore D
Absorción de Agua	17	19	≤ 20 Gris ≤ 24 Bco.	%
Sulfatos totales	0.75	0.67	≤ 1,5	%

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 20 kg.

Disponible en gris y blanco.

GARANTÍA

El ADHESIVO CERÁMICO está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto esta defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al remplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término por reclamación por defecto de fábrica será por 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en lugar de compra o con el fabricante, donde será remplazado.



¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.